

ZISAMIDE®

POLYAMIDE 6

HG - 1101

特 性 Property	單 位 Unit	規 格 Specification	備 註 Remark
相對黏度 Relative viscosity	—	2.55 ± 0.05	96% H ₂ SO ₄ , 25°C
含水量 Moisture content	ppm	< 600	
胺基 Amino end-group	meq/kg	58 ± 3	
可萃取物 Extractable	%	< 0.6	
二氧化鈦 TiO ₂	%	0.3 ± 0.02	
熔點 Melting point	°C	220	

Packaging : 800 kgs / Jumbo Bag (16 metric tons per 20ft Container)

2021