

ZISAMIDE®

POLYAMIDE 6

TP - 6603

特 性 Property	單 位 Unit	規 格 Specification	備 註 Remark
相對黏度 Relative viscosity	—	3.35±0.10	96% H ₂ SO ₄ , 25°C
含水量 Moisture content	ppm	<1000	
可萃取物 Extractable	%	<0.6	
胺基 Amino end-group	meq/kg	39±3	
密度 Density	g/cm ³	1.12~1.15	
容積密度 Bulk density	kg/m ³	ca.650	
熔點 Melting point	°C	220	
熔融指數 MVR	cm ³ /10min	20~60	275°C/5.0kg

Packaging:800 kgs / Jumbo Bag (16 metric tons per 20ft Container)
25 kgs / Paper Bag (15 metric tons per 20ft Container)

2021